



**NEESU COMPREST S.R.L.**

Rév (Vadu Crişului) 233/A, Bihar (Bihor) megye 417615, Románia  
Tel./Fax: (+4) 0259.342.270 Mobil: (+4) 0744.783.531  
e-mail: [achiziti@neesu.ro](mailto:achiziti@neesu.ro), [financiar@neesu.ro](mailto:financiar@neesu.ro), [vanzari@neesu.ro](mailto:vanzari@neesu.ro)  
[www.neesu.ro](http://www.neesu.ro)

---

**MŰSZAKI ADATLAP**  
**MÉSZKŐPOR – 0,3 – 1,0 mm**

**FELHASZNÁLÁS**

Ragasztóanyagok és száraz habarcsok, mechanikusan felvitt habarcsok gyártása (a mészkő és a cement közötti reakciónak köszönhetően jobb minőséget biztosít a habarcsnak).

**VEGYI ÖSSZETÉTEL**

- $\text{CaCO}_3$  min. 96 %
- $\text{Fe}_2\text{O}_3$  max. 0,25 %
- $\text{Al}_2\text{O}_3$  max. 1,0 %
- $\text{SiO}_2$  max. 2,0 %
- $\text{CaO}$  min. 52 %

**SZEMCSEÖSSZETÉTEL**

<u>Szita (mm)</u>	<u>Szítán maradt mennyiség (%)</u>
1,00	0,25
0,630	23,50
0,500	20,00
0,400	33,00
0,250	14,00
0,125	8,50
0,063	0,75

**FIZIKAI JELLEMZŐK**

Nedvességtartalom	max. 0,5%
Sűrűség	ömlesztve kb. 180/m <sup>3</sup>
Szemcseméret	az anyag min. 80%-a 0,3 és 1,0 mm között

**Kérésre más szemcseösszetételű változatok is előállíthatók.**

---