



NEESU COMPREST S.R.L.

Rév (Vadu Crișului) 233/A, Bihar (Bihor) megye 417615, Románia

Tel./Fax: (+4) 0259.342.270 Mobil: (+4) 0744.783.531

e-mail: achiziti@neesu.ro, financiar@neesu.ro, vanzari@neesu.ro

www.neesu.ro

MŰSZAKI ADATLAP
KVARCHOMOK - SZÁRAZ – M50 – 0,3 mm

FELHASZNÁLÁS

Öntött elemek mintázásához szükséges keverékek, száraz habarcsok, helikopterezett beton, nyomott beton, speciális beton előállítása, ivóvíz szűrése, fémfelületek homokfűvése, sportpályák műfűvel történő beültetéséhez.

VEGYI ÖSSZETÉTEL

- SiO₂ 97,03 %
- Fe₂O₃ 0,35 %
- Al₂O₃ 1,0 %
- Na₂O + K₂O 0,3 %
- CaO + MgO 0,2 %
- TiO₂ 0,07 %
- P.C. 0,34 %

SZEMCSEÖSSZETÉTEL

<u>Szita (mm)</u>	<u>Szítán maradt mennyiség (%)</u>
1,000	0,0
0,630	1,03
0,400	12,52
0,315	30,78
0,250	20,20
0,200	18,25
0,160	6,98
0,100	7,8
0,063	1,16

FIZIKAI JELLEMZŐK

Átlagos szemcseméret (M50)	0,2-0,3 mm
Leiszapolható részek	0,48 %
Üvegesedési hőmérséklet	1 480 °C
pH	6,5
Nedvességtartalom	max. 0,5%
Egyenletességi fok	min. 65 %
