



NEESU COMPREST S.R.L.

Vadu Crișului Nr. 233A, Bihor, 417615, România
Tel./Fax.: (+4) 0259.342.270 | Mobil: (+4) 0744.783.531
e-mail: achizitii@neesu.ro, financiar@neesu.ro, vanzari@neesu.ro
www.neesu.ro

FIȘĂ TEHNICĂ CALCAR MĂCINAT – 0,3 – 1,0 mm

UTILIZARE

Fabricarea adezivilor și mortarelor uscate, mortare aplicate mecanizat (asigură o calitate mai bună a mortarului datorată reacției dintre calcar și ciment).

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

- CaCO₃ min. 96 %
- Fe₂O₃ max. 0,25 %
- Al₂O₃ max. 1,0 %
- SiO₂ max. 2,0 %
- CaO min. 52 %

COMPOZIȚIE GRANULOMETRICĂ

<u>Sită (mm)</u>	<u>Rest pe sită (%)</u>
1,00	0,25
0,630	23,50
0,500	20,00
0,400	33,00
0,250	14,00
0,125	8,50
0,063	0,75

CARACTERISTICI FIZICE

Umiditate	max	0,5 %
Densitate	în vrac cca.	180/mc
Granulație	min 80% din material între 0,3 și 1,0 mm	

La cerere se pot produce si alte sortimente granulometrice.