



NEESU COMPREST S.R.L.

Vadu Crișului Nr. 233A, Bihor, 417615, România
Tel./Fax.: (+4) 0259.342.270 | Mobil: (+4) 0744.783.531
e-mail: achizitii@neesu.ro, financiar@neesu.ro, vanzari@neesu.ro
www.neesu.ro

FIȘĂ TEHNICĂ NISIP CUARTȘOS - USCAT – 0 – 0,5 mm

UTILIZARE

Prepararea mortarelor uscate, adezivilor, în ceramică, turnătorii etc.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

• SiO ₂	97,03	%
• Fe ₂ O ₃	0,35	%
• Al ₂ O ₃	1,0	%
• Na ₂ O + K ₂ O	0,3	%
• CaO + MgO	0,2	%
• TiO ₂	0,07	%
• P.C.	0,34	%

COMPOZIȚIE GRANULOMETRICĂ

<u>Sită (mm)</u>	<u>Rest pe sită (%)</u>
1,00	0,00
0,50	4,80
0,250	50,00
0,125	39,60
0,063	4,60
P=	1,00

CARACTERISTICI FIZICE

Granulație medie (M50)	0,2 – 0,30 mm
Părți levigabile PL	0,48 %
Temperatura de vitrifiere	1 480 °C
P.H.	6,5
Umiditate	max 0,5 %
Grad de uniformitate (GU)	min 65 %