



## NEESU COMPREST S.R.L.

Vadu Crișului Nr. 233A, Bihor, 417615, România  
Tel./Fax.: (+4) 0259.342.270 | Mobil: (+4) 0744.783.531  
e-mail: achizitii@neesu.ro, financiar@neesu.ro, vanzari@neesu.ro  
www.neesu.ro

### FIȘĂ TEHNICĂ NISIP CUARTOS - USCAT – 0,3 – 0,8 mm

#### UTILIZARE

Terenuri de sport cu gazon artificial, sablarea suprafețelor metalice, pardoseli

#### COMPOZIȚIE CHIMICĂ

• SiO <sub>2</sub>	97,03	%
• Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,35	%
• Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,0	%
• Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O	0,3	%
• CaO + MgO	0,2	%
• TiO <sub>2</sub>	0,07	%
• P.C.	0,34	%

#### COMPOZIȚIE GRANULOMETRICĂ

<u>Sită (mm)</u>	<u>Rest pe sită (%)</u>
1,000	0,00
0,630	22,85
0,400	66,35
0,315	16,30
0,250	14,50

#### CARACTERISTICI FIZICE

Granulație medie (M50)		0,3 – 1,0 mm
Părți levigabile PL		0,48 %
Temperatura de vitrifiere		1 480 °C
P.H.		6,5
Umiditate	max	0,5 %
Grad de uniformitate (GU)	min	65 %