

**NEESU COMPREST S.R.L.**

Vadu Crișului Nr. 233A, Bihor, 417615, România  
Tel./Fax.: (+4) 0259.342.270 | Mobil: (+4) 0744.783.531  
e-mail: achizitii@neesu.ro, financiar@neesu.ro, vanzari@neesu.ro  
www.neesu.ro

## FIȘĂ TEHNICĂ NISIP CUARTȘOS - USCAT – 0,8 – 2 mm

### UTILIZARE

Prepararea mortarelor uscate, betoanelor elicoptrizate, betoanelor amprentate, betoanelor speciale, filtrarea apei potabile, sablarea suprafețelor metalice etc.

### COMPOZIȚIE CHIMICĂ

• SiO <sub>2</sub>	97,03	%
• Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,35	%
• Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,0	%
• Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O	0,3	%
• CaO + MgO	0,2	%
• TiO <sub>2</sub>	0,07	%
• P.C.	0,34	%

### COMPOZIȚIE GRANULOMETRICĂ

<u>Sită (mm)</u>	<u>Rest pe sită (%)</u>
2,0	max 5,00
1,6	max 15,00
1,250	max 35,00
1,0	max 25,00
0,8	max 25,00
0,53	max 10,00

### CARACTERISTICI FIZICE

Granulație medie (M50)		0,8 – 2 mm
Părți levigabile PL		0,48 %
Temperatura de vitrifiere		1 480 °C
P.H.		6,5
Umiditate	max	0,5 %
Grad de uniformitate (GU)	min	65 %