

**NEESU COMPREST S.R.L.**

Vadu Crișului Nr. 233A, Bihor, 417615, România
Tel./Fax.: (+4) 0259.342.270 | Mobil: (+4) 0744.783.531
e-mail: achizitii@neesu.ro, financiar@neesu.ro, vanzari@neesu.ro
www.neesu.ro

FIȘĂ TEHNICĂ NISIP CUARȚOS - USCAT – 2 – 4 mm

UTILIZARE

Filtrarea apei potabile, filtrare apa piscine.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

• SiO ₂	97,03	%
• Fe ₂ O ₃	0,35	%
• Al ₂ O ₃	1,0	%
• Na ₂ O + K ₂ O	0,3	%
• CaO + MgO	0,2	%
• TiO ₂	0,07	%
• P.C.	0,34	%

COMPOZIȚIE GRANULOMETRICĂ

<u>Sită (mm)</u>	<u>Rest pe sită (%)</u>
4,00	max 2,00
3,15	max 15,00
2,00	max 75,00
1,6	max 10,00

CARACTERISTICI FIZICE

Granulație medie (M50)		2 – 4 mm
Părți levigabile PL		0,48 %
Temperatura de vitrifiere		1 480 °C
P.H.		6,5
Umiditate	max	0,5 %
Grad de uniformitate (GU)	min	65 %